

- Nenutekantys
- Greitai džiūsta
- Puikiai dengia
- Visiškai matiniai



### PASKIRTIS

Naudojami kaip sienų ir lubų baziniai dažai gyvenamiesiems, miegamiesiems ir vaikų kambariams, biurams ir kitoms viešoms patalpoms. Jei nereikalingas didelis atsparumas plovimui (pvz., luboms), galima naudoti ir kaip apdailos dažus.

### PAVIRŠIAI

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius ir plytinius paviršius, gipskartonio plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaistytus paviršius, taip pat gruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių nuvalykite valikliu „Lavatio“, perplaukite švari vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifaukite iki matiškumo.

- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu „Micro“ (daliniam glaistymui), „Maxi Base“ (gilesniems plyšiams), „Maxi“, „Maxi Pro“ (galutiniam paviršiaus apdorojimui) arba „Sprutspackel“ (dirbant purkštuvu). Užglaistytus paviršius lygiai nušlifaukite ir nuvalykite dulkes.

### DAŽYMAS

- Dažykite paviršių baziniais dažais „Start Latex“ 1–2 kartus. Baziniai dažai pagerina apdailos dažų dengiamumą.
- Paviršių dažykite tinkamais dažais iš „Bindo“ gaminių asortimento.

## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	vidaus darbams
<b>Rišiklis</b>	kopolimero lateksas
<b>Tankis</b>	1,49 kg/l
<b>Sausųjų medžiagų kiekis</b>	32 %
<b>Blizgumo laipsnis</b> (Gardner, 60°)	2, visiškai matiniai
<b>Spalva</b>	balta
<b>Džiūvimo laikas</b> (23°C 50% RH)	nekimba dulės po 1 h kitą sluoksnį galima dengti po 2-3 h
<b>Dengiamumas</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l (190-250 g/m <sup>2</sup> )

### Atsparumas drėgnam trynimui

- ASTM D2486-95 27 ciklai

**Skiediklis** vanduo

**Darbo įrankiai** teptukas, volelis, purškiklis

**Purškimas** antgalis 0,021'' – 0,027'',  
slėgis 120 ...230 bar,  
purškimo kampas 60°

**Įrankių valymas** vanduo

**Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė** 3 metai

**Laikymo sąlygos** uždaroje taroje, temp.+1...30°C

**Pakuotė** 2,5 l / 10 l

**DAŽYMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS**

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Jei reikia, pirmam sluoksniui, arba dažant purškikliu, dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutiniam sluoksniui rekomenduojama naudoti neskiestus dažus.
- Lubas reikia dažyti šviesos kritimo kryptimi (lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango). Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlyginti tepant iš apačios į viršų.
- Dažus reikia tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų galima jį ilgiau apdoroti. Džiūvimui sulėtinti į dažus galima įpilti iki 5% dažų priedo „Effekt“.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %). Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.
- Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai susiformuoja per 3-4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti intensyviai ją valyti. Dėmesio! Jei plaukiant stipriai trinama, dažytas paviršius gali pasidaryti blizgus.

**SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS**

- Itin porėtą tinkuotą ir betoninį paviršių nugaruntuokite gruntavimo dažais „Stopgrund“, „Bindo Base“ arba „Master Base“, jei reikia, pastaruosius dažus galima atskiesti iki 10% tūrio vaitspiritu „Solve W“.
- Gipsiniu tinku nutinkuotus paviršius išlyginkite ir suriškite paviršių vienu lako „Binderlack“ sluoksniu. Gruntuokite dažų „Master Base“ ir vaitspirito „Solve W“ mišiniu, paruoštu santykiu 1:1.
- Gipso plokštes glaistykite ir siūlių juostą tvirtinkite naudodami glaistą „Spackel Medium“. Nuglaistytą ir nušlifuoatą paviršių nugaruntuokite baziniais dažais „Start Latex“ arba gruntavimo dažais „Bindo Base“ arba „Stopgrund“.
- Dujų betoną nugaruntuokite lako „Binderlack“ ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:3.
- Medinį paviršių gruntuokite dažais „Bindo Base“ arba „Master Base“, jei reikia, nuglaistykite glaistu „Snickeri“ ir lygiai nušlifukite. Tada paviršių nudažykite apdailos dažais „Master Lux Aqua“, „Master Lux“ arba „Master“.
- Medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes gruntuokite dažais „Bindo Base“, tada nudažykite tinkamais apdailos dažais iš „Bindo“ asortimento.
- Paviršių su smulkiais įtrūkiams ir plyšiams pirmiausia nugaruntuokite dažais „Stopgrund“, tada ant drėgno dažų sluoksnio uždėkite vidaus darbams skirtą armavimo audinį ir metodu „drėgnas ant drėgno“ nudažykite paviršių dažais „Stopgrund“ antrą kartą.
- Anksčiau kalkiniais arba kreidininiais dažais padengtą paviršių nugaruntuokite dažų „Silikat Base“ ir vandens mišiniu 1:1 arba gruntavimo dažais „Master Base“, įpylę į juos 40-50% vaitspirito „Solve W“.
- Prastos būklės seną klajinių dažų sluoksnį nuvalykite nuo paviršiaus visiškai, prieš tai sudrėkinkite paviršių vandeniu. Stiprų klajinių dažų sluoksnį nugaruntuokite dažais „Master Base“, įpylę į juos 20-30% vaitspirito „Solve W“.
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Gruntavimo dažus rinkitės atsižvelgdami į pagrindo būklę. Suodžiais ir tabako dūmais užterštus paviršius nuplaukite valikliu „Lavatio“, kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Paskui du kartus nugaruntuokite paviršių izoliuojamaisiais dažais „Spärrvitt V“.

**Darbo sauga**

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

**Gamintojas**

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

**Importuotojas**

UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.