

- Originalus ir savitas galutinis rezultatas
- Nupoliruotas dažytas paviršius primena natūralų marmurą
- Lengva naudoti
- Tonuojami



#### PASKIRTIS

Sienoms ir luboms, taip pat kolonomams ir kitiems interjero elementams gyvenamuosiuose ir miegamuosiuose kambariuose, biuruose ir kitose viešose patalpose. Gaminių grupei "Decorative Effects" priklausantys, natūralų marmurą primenantys dekoratyviniai dažai "Marmor" užtepti ant paviršiaus yra matiniai, o juos nupoliravus, tampa blizgūs. Galutinis rezultatas priklauso nuo pasirinktų spalvų, darbo įrankių ir dažymo technikos, ir visada yra nepakartojamas, jei kuriamas pasitelkus fantaziją.

#### PAVIRŠIAI

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius ir plytinius paviršius, gipskartonio plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaištus paviršius, taip pat gruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršius nuvalykite valikliu "Lavatio", perplaukite švariu vandeniu, ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifukite iki matiškumo.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaištu "Micro" (daliniam glaištymui), "Maxi Base" (gilesniems plyšiams), "Maxi" (galutiniam paviršiaus apdorojimui) arba "Sprutspackel" (dirbant purkštuvu). Užglaistytus paviršius lygiai nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

#### GRUNTAVIMAS

- Norint pagerinti dažų ir pagrindo sukibimą, taip pat jei paviršius anksčiau buvo nudažytas blizgiais dažais arba yra silpnas, paviršių reikia gruntuoti dažais "Bindo Base". Gruntinių dažų sluoksnis pagerina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms, suvienodina pagrindo sugeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudas.
- Sugeriančius paviršius gruntuokite gaminiu "Stopgrund".

#### DAŽYMAS

- Jei pageidaujama, pagrindą galima nudažyti 1 sluoksniu tinkamo atspalvio sienų dažais iš "Bindo" asortimento.
- Visą paviršių padenkite 1 pasirinkto atspalvio "Marmor" dažų sluoksniu. Dažykite paviršių tolygiu sluoksniu putgumės voleliu arba metaline mentele. Dar drėgną dažų sluoksnį išlyginkite mentele suteikdami paviršiui norimą raštą, leiskite paviršiui išdžiūti.
- Paskui metaline mentele paimkite šiek tiek dažų "Marmor" ir užtepkite juos plonu sluoksniu skersai pirmo sluoksnio dažymo krypties iš karto ant maždaug 1 m<sup>2</sup> dydžio ploto, suteikdami paviršiui norimą raštą. Dažyti galima ir putgumės voleliu, o mentele tik suteikti raštą. Palaukite, kol dažų plėvelė išdžius; kad paviršius blizgėtų, nupoliruokite jį trindami plokščiuoju mentelės šonu (galima naudoti ir specialią poliravimo plėvelę arba elektrinį gręžtuvą su užmautu poliravimo šepėčiu). Antrasis sluoksnis neturi visiškai padengti pagrindo, jo paskirtis – suteikti paviršiui tik dekoratyvinį efektą. Norint išgauti papildomų efektų, paviršių galima padengti daugiau sluoksnių arba kiekvieną sluoksnį dažyti skirtingo atspalvio dažais.

#### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	vidaus darbams
<b>Rišiklis</b>	kopolimero dispersija
<b>Tankis</b>	1,25 kg/l
<b>Sausųjų medžiagų kiekis</b>	42 %
<b>Blizgumo laipsnis</b> (Gardner, 60°)	matiniai, nupoliravus tampa blizgūs
<b>Spalvų paletė</b>	Effect
<b>Džiūvimo laikas</b> (23°C, 50% RH)	nekimba dulkes po 2 h kitą sluoksnį galima dengti po 4 h

<b>Dengiamumas</b>	5 m <sup>2</sup> /l (250 g/m <sup>2</sup> )
<b>Skiediklis</b>	vanduo
<b>Darbo įrankiai</b>	mentelė, putgumės volelis
<b>Įrankių valymas</b>	vanduo
<b>Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė</b>	2 metai
<b>Laikymo sąlygos</b>	uždaroje taroje, temp. +1...30°C
<b>Pakuotė</b>	2,5 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS  
REKOMENDACIJOS**

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Naudojant pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama dažus pirmiausia išbandyti nedideliame plote.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.

**Darbo sauga**

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

**Gamintojas**

“Akzo Nobel Decorative Coatings“, Olandija

**Importuotojas**

UAB “LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.