

- Originalus ir savitas galutinis rezultatas
- Gamtos įkvėptas švelnus „smėlėtas“ paviršius
- Lengva naudoti
- Nenutekantis
- Tonuojami
- Puikiai dengia



PASKIRTIS

- Patalpų sienoms ir luboms – gyvenamiesiems ir miegamiesiems kambariams, taip pat biurams ir kitoms viešoms patalpoms.
- Gaminių serijai „Decorative Effects“ priklausantys struktūriniai dažai, suteikiantys švelnaus smėlėto paviršiaus išvaizdą. Nudažytas paviršius sudaro daugybę niuansų turinčio, gilaus paviršiaus įspūdį ir tinka tiek moderniam, tiek tradiciniam interjerui. „Soft Sand“ dažus galima tonuoti natūraliais gamtiniais atspalviais.

PAVIRŠIAI

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius ir plytinius paviršius, gipskartonio plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaistytus paviršius, taip pat gruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių nuvalykite valikliu „Lavatio“, perplaukite švari vandeniu ir, prieš apdorodami jį toliau, palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifluokite iki matiškumo.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu „Micro“ (daliniam glaistymui), „Maxi Base“ (gilesniems plyšiams), „Maxi“,

„Maxi Pro“, „Maxi Pro Light“ (galutiniam paviršiaus apdorojimui) arba „Sprutspackel“ (dirbant purkštuvu). Užglaistytus paviršius lygiai nušlifluokite ir nuvalykite dulkes.

GRUNTAVIMAS

- Norint pagerinti dažų ir pagrindo sukibimą, taip pat jei paviršius anksčiau buvo nudažytas blizgiais dažais arba yra silpnas, paviršių reikia gruntuoti dažais „Bindo Base“. Gruntinių dažų sluoksnis pagerina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms, suvienodina pagrindo sugeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudas.
- Sugeriančius paviršius gruntuokite gaminiu „Stopgrund“.

DAŽYMAS

- Paviršių dažykite dažais „Soft Sand“. Priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo ir pageidaujamo efekto, paviršių dažykite 1–2 sluoksniais.
- Pirmiausia dažykite voleliu arba plačiu teptuku, o paskui – pasirinktu darbo įrankiu (pvz., tapetavimo šepetėliu, struktūrinių dažų voleliu, teptuku kietais šeriais ir pan.) suteikite pageidaujamą efektą. Dažyti galima ir iš karto šepetėliu, tuo pačiu metu suteikiant ir norimą efektą. Papildomų efektų galima išgauti naudojant dviejų skirtingų atspalvių dažus, taip pat dažant teptuku apvaliais arba kryžminiais judesiais.
- Reikia stebėti, kad dažų danga neišdžiūtų anksčiau, kol dar nesuformuotas pageidaujamas raštas. Kuriant sudėtingus efektus, iš pradžių rekomenduojama nudažyti ir apdoroti apie 1 m² dydžio plotą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	vidaus darbams
Rišiklis	kopolimero dispersija
Tankis	1,3 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	52 %
Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)	matiniai
Spalvų paletė	Effect
Baziniai atspalviai	S1, S2
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulкės po 2 h kitą sluoksnį galima dengti po 4 h
Dengiamumas	6-8 m ² /l (160-220 g/m ²)

Atsparumas drėgnam trynimui

- SIS 18 41 84 >2000 ciklų

Skiediklis vanduo

Darbo įrankiai teptukas, volelis

Įrankių valymas vanduo

Laikymo uždaroje gamyklinėje

pakuotėje terminas 2 metai

Laikymo sąlygos uždaroje taroje, temp. +1...30°C

Pakuotė 2,5 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutiniam sluoksniui rekomenduojama naudoti neskiestus dažus.
- Dažus reikia tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų galima jį ilgiau apdoroti.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Naudojant pirmą kartą arba norint išgauti naują efektą, rekomenduojama dažus pirmiausia išbandyti nedideliame plote.
- Apdorojant didesnius paviršius su efektus suteikiančiais dažais, rekomenduojama dirbti dviese – vienam dažyti paviršių, o kitam kurti raštą.
- Nepatartina šiais dažais dažyti paviršių, kuriuos tenka dažnai plauti, nes dėl struktūrinės tekstūros tokį paviršių plauti sunkiau.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.
- Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai susiformuoja per 3-4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti intensyviai ją valyti.

Darbo sauga Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas „Akzo Nobel Decorative Coatings“, Olandija

Importuotojas UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Aprašyme pateikti baltų dažų techniniai duomenys. Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.