

- Paruoštas naudoti
- Lengvasis glaistas
- Puikiai užpildo
- Lengva glaistyti ir šlifuoti
- Tvirtai sukimba su pagrindu
- Galima glaistyti storu sluoksniu (iki 30 mm)



PASKIRTIS

Sausų patalpų sienų ir lubų glaistymui. Tinka didesniems paviršiaus nelygumams, plyšiams, įtrūkiams ir siūlėms užtaisyti.

PAVIRŠIAI

Tinkuotiems, betoniniams, lengvojo betono ir plytiniams paviršiams, gipskartonio plokštėms dalinai ir ištiesai glaistyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Glaistomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas, ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifukite iki matiškumo.

GLAISTYMAS

- Gilesnius plyšius ir įtrūkius užglaistykite baziniu glaistu "Maxi Base", padengdami paviršių vienu ar keliais iki 30 mm storio sluoksniais, tarp atskirų sluoksnių leiskite glaistui pakankamai išdžiūti.
- Išdžiūvusį paviršių lygiai nušlifukite vidutinio grūdėtumo arba smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi ir nuvalykite dulkes.
- Glaistu "Maxi Base" nuglaistytas paviršius yra pakankamai lygus ir jį galima tapetuoti stiklo pluošto tapetais. Kad paviršius būtų lygesnis, prieš dažydami apdorokite jį smulkiagrūdžiu glaistu "Maxi".

DAŽYMAS

- Glaistytą paviršių galima dažyti latekso, alkidiniais arba akriliniiais dažais.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	vidaus darbams	Dengiamumas	1,5-2 m ² /l (400-570 g/m ²) (1 mm sluoksnis)
Rišiklis	kopolimero lateksas	Skiediklis	vanduo
Tankis	0,85 kg/l	Darbo įrankiai	glaistiklis
Sausųjų medžiagų kiekis	58 %	Įrankių valymas	vanduo
Maks. grūdelių dydis	< 0,3 mm	Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	1 metai
Spalva	pilka	Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +1...30°C
Džiūvimo laikas (23°C 50% RH)	galima šlifuoti po 2-3 h (1 mm sluoksnis)	Pakuotė	2,5 l / 10 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Glaistas paruoštas naudoti.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.
- Dirbant reikia laikytis saugos reikalavimų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones.

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas

“Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Importuotojas

UAB “LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.