

- Paruoštas naudoti
- Lengva glaistyti
- Tvirtai sukimba su pagrindu
- Greitai džiūsta
- Paviršius tampa labai lygus, lengvai šlifuojamas



#### PASKIRTIS

Tradicinis vandeninis glaistas dolomito pagrindu, skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms glaistyti. Tinka nedideliems paviršiaus nelygumams, plyšiams, įtrūkiams ir siūlėms užtaisyti.

#### PAVIRŠIAI

Tinka tinkuotiesiems, betoniniams, lengvojo betono, mediniams paviršiams, gipskartonio plokštėms, dažomiesiems ir stiklo pluošto tapetams dalinai ir ištiesai glaistyti.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Glaistomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas, ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifaukite iki matiškumo.

#### GLAISTYMAS

- Gilesnius plyšius ir įtrūkius užglaistykite baziniu glaistu "Maxi Base", gipso plokščių siūles užglaistykite "Spackel Medium".
- Paviršiniam glaistymui naudokite glaistą "Maxi". Glaistykite vienu ar keliais iki 5 mm storio sluoksniais, tarp atskirų sluoksnių leiskite glaistui pakankamai išdžiūti.
- Išdžiūvusį paviršių lygiai nušlifaukite smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (Nr. 150-180) ir nuvalykite dulkes.

#### DAŽYMAS

- Glaistytą paviršių galima dažyti latekso, alkininiais arba akriliniiais dažais.

#### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	vidaus darbams	<b>Dengiamumas</b>	~ 2 m <sup>2</sup> /l (800-900 g/m <sup>2</sup> ) (1 mm sluoksnis)
<b>Rišiklis</b>	kopolimero lateksas	<b>Skiediklis</b>	vanduo
<b>Tankis</b>	1,75 kg/l	<b>Darbo įrankiai</b>	glaistiklis
<b>Sausųjų medžiagų kiekis</b>	47 %	<b>Įrankių valymas</b>	vanduo
<b>Grūdelių dydis</b>	< 0,1 mm	<b>Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė</b>	1 metai
<b>Spalva</b>	balta	<b>Laikymo sąlygos</b>	uždaroje taroje, temp. +1...30°C
<b>Džiūvimo laikas</b> (23°C 50% RH)	galima šlifuoti po 2-3 h (1 mm sluoksnis)	<b>Pakuotė</b>	0,75 l / 2,5 l / 10 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS  
REKOMENDACIJOS**

- Glaistas paruoštas naudoti.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.
- Dirbant reikia laikytis saugos reikalavimų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones.

**Darbo sauga**

Saugoti nuo vaikų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

**Gamintojas**

“Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

**Importuotojas**

UAB “LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.