

- Paruoštas naudoti
- Lengva glaistyti
- Paviršius tampa labai lygus, lengvai šlifuojamas
- Greitai džiūsta
- Tvirtai sukimba su pagrindu



#### PASKIRTIS

Mediniams baldams, durims, palangėms, lentjuostėms ir medinėms detalėms glaistyti sausose patalpose. Tinka nedideliems paviršiaus nelygumams, plyšiams ir įtrūkiams užtaisyti.

#### PAVIRŠIAI

Naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams dalinai ir ištiesai glaistyti.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Glaistomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas, ant jo neturi būti atšokusių sluoksnių. Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgno.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Nuo šakų pašalinkite sakus (mechanškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste) ir nulakuokite šakoms skirtu laku.
- Aštrius medinių paviršių kraštus šlifuodami suapvalinkite.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifaukite iki matiškumo.

#### GLAISTYMAS

- Naujus medinius paviršius prieš glaistymą nugruntuokite dažais "Master Base" arba "Bindo Base". Anksčiau dažyto, stipraus paviršiaus prieš glaistant gruntuoti nereikia.
- Glaistikite glaistu "Snickeri" vienu ar keliais iki 2 mm storio sluoksniais, tarp atskirų sluoksnių leiskite glaistui pakankamai išdžiūti.
- Išdžiūvusį paviršių lygiai nušlifaukite smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (Nr. 150-180) ir nuvalykite dulkes.

#### DAŽYMAS

- Glaistytą paviršių galima dažyti alkidiniais, lateksiniais arba akrilinėmis dažais.

#### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	vidaus darbams
<b>Riškis</b>	kopolimero lateksas
<b>Tankis</b>	1,75 kg/l
<b>Sausųjų medžiagų kiekis</b>	45 %
<b>Grūdelių dydis</b>	< 0,1 mm
<b>Spalva</b>	balta
<b>Džiūvimo laikas</b> (23°C 50% RH)	galima šlifuoti po 2 h (1 mm sluoksnis)

<b>Dengiamumas</b>	1,5-2 m <sup>2</sup> /l (900-1.200 g/m <sup>2</sup> ) (1 mm sluoksnis)
<b>Skiediklis</b>	vanduo
<b>Darbo įrankiai</b>	glaistiklis
<b>Įrankių valymas</b>	vanduo
<b>Laikymo uždaroje pakuotėje trukmė</b>	1 metai
<b>Laikymo sąlygos</b>	uždaroje taroje, temp. +1...30°C
<b>Pakuotė</b>	0,75 l / 2,5 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS  
REKOMENDACIJOS**

- Glaistas paruoštas naudoti.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.
- Dirbant reikia laikytis saugos reikalavimų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones.

**Darbo sauga**

Saugoti nuo vaikų. Šlifudami naudokite akių (veido) apsaugos priemones. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

**Gamintojas**

“Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

**Importuotojas**

UAB “LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.